


てづく
手作りチョークセットに入っているもの

- ・石膏 70グラム 1袋
- ・あぶらねんど 1個
- ・かくはん棒 2本
- ・輪ゴム 4個
- ・かくはん容器 1個
- ・説明書 (この紙) 1部
- ・プラスチックシート 2枚

チョークの作り方

石膏と水を混ぜてしまうとあと戻りができませんので、「手作りチョークセット」で

チョークを作る前に下の説明やホームページをよく読んでください。




- ① 付属のプラスチックシートを3センチくらいの太さになるよう丸めて、輪ゴムでとめてチョークの型を2本つくります。できた2本の型をたおれないように

しっかりとねんどに差し込んでおきます。


※おうちの方へ

付属の石膏70gと水100mlで直径約3cm長さ約8cmの太いチョークを2本作ることができます。作るチョークを少なくするときは石膏70gと水100mlの比率と同じになるよう、石膏と水の量をはかりで量って調整してください。



- ② はじめに容器に100の目盛りまで水を入れ、そこへ石膏70グラムを加えてください。水に石膏を加えたら、すぐに棒で1分40秒ほどよくかき混ぜてくだ


さい。このときかき混ぜ方が不十分だと、かたまらないことがありますので注意してください。



- ③ まぜた液を作っておいた型にすばやく流し込みます。時間がかかりすぎると流し込む前に液がかたまってしまいますので注意してください。

※おうちの方へ

液があまってしまったときはビニール袋などに入れて、固まってから捨ててください。流しなどに流すと詰まってしまうことがありますので注意してください。



- ④ 7~10分ほどでかたまりますので、かたまったら輪ゴムをはずしてチョークを型から取り出してください。このときチョークは40度くらいまで熱をだしなが

らかたまります。あたたかいうちはさわり続けていると低温やけどをすることがありますので、温度が下がってからチョークをとりだしてください。

5



⑤ できたチョークを日光にあててかんそうします。

完全に乾くまで3～5日間ほどかかります。完全に乾け

ばできあがりです。電子レンジで加熱したり、直接火に

かけたりするとチョークがはれつして、やけどをすることがあります。大変危険です

ので、絶対にしないでください。

【おうちの方へ ご使用上の注意】

1. 粉末が目に入らないように注意してください。万一目に入った時はすぐに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けてください。
2. 皮膚が過敏な人やアレルギー体質の人は、石膏と水をまぜた液が手や皮膚に触れると炎症を起こすことがありますので保護手袋を着用してください。
3. 石膏は発熱しながら硬化します。使用環境によっては高温になる場合があります。長時間触れていると火傷の恐れがあります。石膏の硬化発熱が下がったところを目安に型から抜いてください。
4. 石膏は吸湿性が高く、雨・水濡れ・湿気厳禁の材料です。
5. 使用前、使用中も含め密閉し、水回りや結露水が発生しやすい所、床や壁面に直接に接した所での保管などは避けてください。
6. 小児の手の届かないところに保管してください。

【石膏を廃棄するとき】

原料の粉は水に触れると固まりますので、流しなどに捨てないでください。詰まってしまうことがあります。

チョークを作るときにはできるだけ使い切ってください。液が余った時はビニール袋などに入れて、固まってから燃えないゴミとして捨ててください。



天神白墨

「手作りチョークセット」取扱説明書

＜お問い合わせ先＞

日本白墨工業株式会社

〒341-0054 埼玉県三郷市泉3丁目7番地8

TEL:048-952-7171 FAX:048-952-7175

Eメール: info@tenjin-chalk.co.jp

ホームページ: <https://www.tenjin-chalk.co.jp/>

「手作りチョークセット」特設ページ

<https://www.tenjin-chalk.co.jp/tebukuri.html>

